Bitumend®

Réparation rapide pour les nids de poule dans le bitume et le béton

Watco Bitumend est un produit de réparation à base de bitume pour reboucher à l'extérieur les nids de poule des sols en béton et en asphalte. Le trafic est possible aussitôt la réparation terminée.

Applications multiples
Idéal pour les nids de poule sur les routes, les parkings, quais de chargement, trottoirs, terrains d'aviation, etc., sur les surfaces bitumineuses et en béton.

Conditionnement
Seau de 25 kg comprenant un primaire.

Résistance à l'usure
Compacté pour donner une surface dure et dense, il résiste à un trafic mécanique lourd.

- La circulation de véhicule est possible immédiatement.
- Très simple à utiliser.
- Peu coûteux.
- Pas besoin de casser la surface avant la réparation.
- Résiste au trafic intense.
- Peut être appliqué sur des surfaces humides.
- Contient un primaire facile à utiliser.

nv Vulhopp sa – Z.I. Satenrozen – Kartuizersweg 1A – B-2550 KONTICH
Tel. 03/457 50 23 – Fax 03/457 92 74 – email: sales@vulhopp.be - www.vulhopp.be

Composition
Enrobé bitumineux formulé avec des granulats et un liant bitumineux modifié polymère.

Aspect
Noir ou rouge, granuleux et bitumeux en apparence. Facile à travailler avant le compactage.

Durée de conservation
Au moins un an dans son emballage d'origine bien fermé.

Stockage
Refermer hermétiquement le seau après usage. Stocker dans un endroit chaud, entre 5 et 25ºC.

Sécurité
Les informations générales de sécurité sont indiquées sur l'étiquette du produit.
Des fiches de données de sécurité sont disponibles.
Ne pas laisser de produits alimentaires sur les lieux durant l'application et le durcissement.

Préparation de la surface
Enlever tout matériau qui s'effrite, les flaques d'eau et d'huile, etc.

Application
Verser le primaire d'accrochage sur la surface préparée et étaler avec une brosse. Le primaire est de couleur marron. Attendre entre 20 et 30 minutes pour qu'il devienne noir avant d'appliquer Watco Bitumend en lui-même.
Verser ou déposer à la pelle suffisamment de produit dans le trou jusqu'à ce qu'il déborde. Compacter ensuite avec le dos de la pelle ou avec une dame.
Dans des conditions de température exceptionnelle, faire appel aux conseils du service technique de Watco.

Temps de durcissement
La réparation est immédiatement praticable. Le revêtement atteint ses performances optimales après 15 jours.

Pouvoir couvrant
25 kg couvrent approximativement 0,5 m² sur une épaisseur de 24mm.
Le produit peut être appliqué sur une épaisseur de 10 mm minimum à 75 mm maximum.

Outils
Dame :
Une Dame de 4,5 kg avec un manche en acier laqué de 1,40 m.
Assure une mise en place optimum du Bitumend.

Commande
Disponible directement auprès de Vulhopp SA. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.
On demande souvent à la société Vulhopp de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières
sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Vulhopp ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Vulhopp.











nv Vulhopp sa – Z.I. Satenrozen – Kartuizersweg 1A – B-2550 KONTICH
Tel. 03/457 50 23 – Fax 03/457 92 74 – email: sales@vulhopp.be - www.vulhopp.be