

Slip Resistant Concrete Floor Paint

Peinture polyuréthane antidérapante pour transformer les bétons ternes et tachés en une surface anti-poussière et sécurisée



Version antidérapante de Watco Concrete Floor Paint. Utilisation dans des entrepôts, usines, ateliers, etc, afin d'améliorer l'apparence, la propreté et la sécurité. La formulation comprend des agrégats pré-mélangés qui se répartissent en même temps que la peinture est appliquée au rouleau.

Le résultat donne une finition structurée plus uniforme et plus facile à nettoyer qu'avec les systèmes où du sable est saupoudré sur la peinture encore humide.

Watco Slip Resistant Concrete Floor Paint est rapide et facile à utiliser et peut être appliqué sur du béton brut ou des surfaces déjà peintes. Deux couches sont généralement nécessaires. Nous recommandons Watco Safety Coat pour les zones soumises à un usage intensif et Watco Safety Grip pour les rampes d'accès et les zones humides.

- Economique, facile à appliquer et séchage rapide
- Offre une finition suffisamment antidérapante pour les piétons et une circulation légère
- Transforme les bétons ternes et tachés en une surface antipoussière et sécurisée
- Peinture polyuréthane monocomposante satinée et résistante
- Résiste aux huiles



Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus. Des plaquettes d'échantillon GRATUITES sont disponibles sur simple demande

Préparation de la surface

Le béton doit être propre, sec, sans partie friable et suffisamment poreux pour permettre une bonne accroche de la peinture. Les surfaces déjà peintes doivent être légèrement poncées pour donner une rugosité. Si le béton est neuf, il doit être sec d'au moins 28 jours ; il convient de traiter la surface avec Watco Cemtetch afin de neutraliser toute l'alcalinité du ciment. En cas de laitance ou si la présence de durcisseurs chimiques est suspectée en surface, il convient aussi de traiter la surface avec Watco Cemtetch; faire ensuite un essai sur une surface test pour tester l'adhérence et le durcissement. Retirer les taches d'huile et de graisse avec Watco Concroff, rincer et laisser sécher.

Application

Bien mélanger la peinture de façon minutieuse afin de répartir les agrégats restés en dépôt au fond du bidon. La peinture ne doit pas être diluée. Appliquer au rouleau à poils moyens ou au pinceau en travaillant bien sur la surface. Mélanger de temps en temps le produit lors de l'application pour assurer une répartition plus égale de l'ensemble. Éviter d'appliquer la peinture en couche trop épaisse. La finition antidérapante définitive ne peut se voir qu'à partir du moment où la peinture commence à sécher. L'application au pinceau est nécessaire pour les parties découpées mais n'assure pas une répartition des agrégats aussi homogène qu'au rouleau. Appliquer la deuxième couche dès que la première est sèche (environ 12 heures).

Temps de séchage

Le produit est suffisamment sec au bout de 12 heures environ, à 20°C, pour supporter une circulation piétonnière. S'assurer que la peinture est complètement dure (et pas seulement sèche au toucher) avant de remettre la zone en service (généralement 16 à 36 heures).

Important

Ne pas appliquer sur de l'asphalte, du PVC, des dalles thermoplastiques, du ragréage à base de latex ou des surfaces soumises à de l'humidité ascensionnelle.

Si le sol a déjà une peinture d'origine suspecte, nous recommandons de faire un essai sur une zone test afin de vérifier l'accrochage et le séchage. Un test est également recommandé si la surface a reçu des produits chimiques, même si elle a été nettoyée.

La peinture doit être conservée à des températures supérieures à 12°C. Dans certaines conditions, le film de la peinture peut être légèrement enlevé sous les pneus des véhicules garés. Cet effet est seulement temporaire et peut être remédié par l'application peu coûteuse d'une émulsion autolustrante (sans cire). Cette peinture n'est donc pas recommandée pour les salles d'exposition de voitures ou les zones similaires où les voitures peuvent stationner pendant de longues périodes. Comme pour toutes les peintures de sol monocomposantes, une réaction chimique peut avoir lieu entre les pneus et la peinture menant à la délamination. Nous recommandons une peinture bicomposante telle que Watco Epoxy Gloss Coat et Watco Safety Coat pour ce type de zones. Cette peinture n'est pas non plus recommandée sur les bétons lissés à l'hélicoptère.

La peinture doit être appliquée dans un endroit sec, chaud et bien ventilé. Dans des conditions de températures exceptionnelles, demander conseil auprès du Service Technique de Watco.

Entretien général

Un entretien général doit être apporté avec un nettoyant neutre. Watco Floor Cleaner est idéal.

Pouvoir couvrant

5 litres pour une couche sur environ 40 m². Généralement deux couches sont conseillées. L'application au pinceau réduira le pouvoir couvrant.

Egalement disponibles chez Watco

Watco Cemtetch

Produit de préparation à base d'acide à utiliser pour préparer le béton très lisse, neuf (au moins 28 jours), en cas de laitance ou lors de l'emploi préalable de durcisseurs chimiques. Pouvoir couvrant : 5 litres pour environ 20 m².

Watco Concroff

Dégraissant puissant sans solvant et donc sans odeurs. Il pénètre en profondeur pour enlever les taches d'huile et de graisse du béton. A utiliser en formule concentrée pour les taches imprégnées d'huile et de graisses. Diluer à 50/50 avec de l'eau pour nettoyer les taches peu incrustées.

Dégraissant puissant et pénétrant pour enlever les taches de graisse et d'huile du béton. Pouvoir couvrant : 5 litres pour environ 20 m².

Sécurité

Watco Slip Resistant Concrete Floor Paint est inflammable et doit être utilisé dans un endroit bien aéré. Les informations générales de sécurité sont indiquées sur l'étiquette du produit. Des fiches de données de sécurité sont disponibles. Ne pas laisser d'aliments sur les lieux pendant l'application et le durcissement. Comme pour toutes les finitions décoratives non poreuses, la surface peut devenir glissante dans certaines conditions.

Commandes

Disponible directement auprès de Vulhopp SA. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Vulhopp de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Vulhopp ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Vulhopp.