Asphalt Restorer

Spoorvormende oppervlaktes van teer en asfalt

Asphalt Restorer over versleten, afgebroken asfalt oppervlaktes gieten en bestrijken om een afgedichte slipvrije doffe zwarte afwerking te verkrijgen. De vermenging van bitumenemulsie en fijn toeslagmateriaal geeft paden, speelruimtes, parkeerplaatsen en alle plaatsen met licht tot gemiddeld verkeer een slipvrije oppervlakte.

- Klaar voor gebruik
- Eenvoudig aan te brengen
- Kan al na 2 tot 3 uur worden betreden (afhankelijk van aanbrengdikte en weersomstandigheden)
- Suspensiedikte van 1.5 mm per laag
- Het is mogelijk om zwaar beschadigde vloeren met meerdere lagen van een nieuw wegdek te voorzien.

Asphalt Crack filler

Scheurvulmiddel voor asfalt, teer en alle bitumineuze oppervlaktes

Lelijke scheuren in asfalt kunnen leiden tot het binnendringen van water, erosie en versneld verval van de oppervlakte. Dit product op basis van rubberen bitumen maakt de reparatie van scheuren wel heel eenvoudig. De vloeistof gewoon in een gietkan afgieten (b.v. een gieter) en in de scheur storten.

- Flexibel: houdt rekening met uitzetting en beweging
- Ideaal voor scheuren tot 3 mm breed
- Scheuren van 3 mm tot 25 mm kunnen worden dichtgemaakt door Asphalt Crack Filler met zand te mengen
- Duurzame bescherming tegen het binnendringen van water
- Indien gewenst, overschilderbaar met Asphalt Paint (asfaltverf), Black Top (zwarte deklaag) of Asphalt Restorer (asfalthersteller)
- Geschikt voor binnen en buiten
- Uitstekende aanhechting

nv Vulhopp sa – Z.I. Satenrozen – Kartuizersweg 1A – B-2550 KONTICH
Tel. 03/457 50 23 – Fax 03/457 92 74 – email: sales@vulhopp.be - www.vulhopp.be

ASPHALT RESTORER

Samenstelling en uiterlijk
Na opdrogen, een doffe zwarte afwerking.

Slipweerstand
De zandachtige oppervlakte is slipvrij.

Verpakking
Beschikbaar in een emmer van 25 kg.

Dekvermogen
Ongeveer 12-15 m² per 25 kg voor een 1,5 mm dikke laag, afhankelijk van de ondergrond.

Opslag
Beschermen tegen vrieskou. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking op een koele, droge plaats, verwijderd van direct zonlicht. 6-9 maanden houdbaar.

Voorbereiding oppervlakte
Asfalt/teer grondig vegen om alle stof, vuil en losse deeltjes te verwijderen. Verwijder eventueel onkruid en waterplassen. Scheuren kunnen met Asphalt Crack Filler worden gevuld en diepe gaten (meer dan 25 mm) met Bitumend of Concrex Asphalt Repair. De oppervlakte mag enigszins vochtig zijn. Bij hete, droge omstandigheden zeer droge oppervlaktes met water bevochtigen.

Roeren
Inhoud van de emmer grondig roeren.

Aanbrengen
Uitsluitend aanbrengen in droge, warme (meer dan 10ºC) omstandigheden, gewoonlijk alleen tussen april en september. Niet aanbrengen bij koud of vochtig weer of als er regen wordt voorspeld. Op de oppervlakte storten en in één richting uitsmeren met een getande troffel (verkrijgbaar bij Vulhopp) voor een gelijkmatige dekking. De aangebrachte laag verandert binnen enkele minuten van bruin naar zwart. Onmiddellijk met een vochtige (water) harde bezem lichtjes over de oppervlakte slepen om de door de troffel veroorzaakte golven glad te strijken. De achterblijvende bezemstreken slijten naarmate de oppervlakte wordt gebruikt.

Verhardingstijd
Er kan na 2 uur in de hierboven genoemde droge, warme omstandigheden overheen worden gelopen. Beschermen tegen regen en verkeer tot de oppervlakte is uitgehard. Waar mogelijk, verkeer van voertuigen 2 à 3 dagen vermijden. Slechte weersomstandigheden verlengen de droogtijd.

Overschilderen
Indien er een laag van meer dan 1,5 mm dikte wordt vereist, kunnen er meer lagen worden aangebracht. Iedere laag laten drogen (gewoonlijk 2 à 3 uur) alvorens de volgende laag aan te brengen.

ASPHALT CRACK FILLER

Samenstelling en uiterlijk
Rubberen zwarte bitumen emulsie.

Verpakking
Beschikbaar in een bus van 5 liter.

Dekvermogen
5 liter is gewoonlijk voldoende voor een scheur van 5 mm breed, 5 mm diep over een lengte van 100 meter.

Opslag
Beschermen tegen vrieskou en direct zonlicht. Ongeveer 9 maanden houdbaar in de ongeopende verpakking.

Voorbereiding
Veeg of schraap losse deeltjes uit de scheur.

Roeren
Goed roeren voor gebruik.

Aanbrengen
Niet gebruiken in natte of koude omstandigheden (onder 5ºC). Vochtig of koud weer verlengt de droogtijd. De scheur moet redelijk droog zijn hoewel hij ietwat vochtig mag zijn.
Scheuren tot 3 mm breed: Asphalt Crack Filler met een gietkan (verkrijgbaar bij Vulhopp) in de scheuren storten. Er mag ook een gieter worden gebruikt.
Eventuele overtollige vloeistof die over de randen van de scheur loopt, uitsmeren tot een dunne laag.
Zodra de Asphalt Crack Filler droog is, deze met zeer fijn zand of cement bestuiven om eventuele resterende kleverigheid te verwijderen.
Scheuren van 3–25 mm breed: de zijkanten van de scheur gronden met een kwastlaag Asphalt Crack Filler. Asphalt Crack Filler met vochtig zand (zandtoeslag is verkrijgbaar) mengen om een ietwat stijve mortel te verkrijgen. Met de troffel in de scheur aanbrengen en gladmaken. Zodra de mortel droog is, deze met zeer fijn zand of cement bestuiven om eventuele resterende kleverigheid te verwijderen.

Verhardingstijd
Afhankelijk van weersomstandigheden en scheuromvang loopt dit zeer uiteen. Droge, warme omstandigheden versnellen het drogen. Het product verhardt door de verdamping van het water. Vochtige, koude omstandigheden verlengen dus de verhardingstijd.
Een richtlijn is ongeveer 2-4 uur voor scheuren tot 3 mm en 6-10 uur voor scheuren tot 25 mm.

VOOR BEIDE PRODUCTEN

Schoonmaken van gereedschap
Water en reinigingsmiddel gebruiken zolang het product niet is opgedroogd. Indien het product is opgedroogd, terpentine gebruiken.

Veiligheid
Alle productetiketten bevatten algemene veiligheidsinformatie. Levensmiddelen uit de ruimte verwijderen tijdens het aanbrengen en uitharden. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar.

Bestellen
U kunt deze producten telefonisch, per fax of via www.vulhopp.be bestellen bij Vulhopp Industries. Alle producten worden verkocht en geleverd volgens onze algemene verkoopvoorwaarden. Vulhopp Industries krijgt vaak vragen over andere dan in deze productinformatie staande gebruiksmogelijkheden voor Watco producten. Ondanks dat Vulhopp Industries altijd een zo goed en volledig mogelijk advies geeft, stellen wij ons niet aansprakelijk voor de resultaten van zulke uitkomsten, tenzij deze goedgekeurd en schriftelijk bevestigd zijn door Vulhopp Industries.

nv Vulhopp sa – Z.I. Satenrozen – Kartuizersweg 1A – B-2550 KONTICH
Tel. 03/457 50 23 – Fax 03/457 92 74 – email: sales@vulhopp.be - www.vulhopp.be