

Concrex[®] Asphalt Repair

Zwaar te belasten epoxy herstelsysteem voor asfalt en betonnen oppervlakken.



Watco Asphalt Repair is een nieuw type product voor het vullen van gaten in asfalt en betonoppervlakken. De epoxyharssamenstelling is veel sterker en duurzamer dan de traditionele bitumen gebaseerde producten. De sterkte van het product maakt dunnere reparaties dan conventionele producten mogelijk en is ideaal voor zwaar belaste oppervlakken.

- Geschikt voor binnen- en buitengebruik
- Hardt uit tot een harde, zwarte, antislipafwerking
- Geen primer nodig
- Kan worden toegepast op elk gewenste dikte van 10-100mm
- Belastbaar na 12 uur

Toepassingen

- Herstel oneffenheden en gaten in asfalt, tarmac of betonnen oppervlakken
- Vernieuwen van versleten, aangetaste asfalt of beschadigde beton in doorgangen en op de werkvloer
- Herstellen van beschadigd asfalt in parkeergarages en laadkaaien voor zwaar verkeer van vorkheftrucks en vrachtwagens.
- Vullen van bredere (meer dan 10mm) scheuren en barsten in asfalt en betonnen vloeren.
- Inbedden en bevestigen van geleiderails van poorten e.d.



Samenstelling

Een mix van granietkorrels en epoxyhars.

Afwerking

Korrelig, zwart, antislip oppervlak.

Verpakking

Kit van 25kg omvattend hars (2,5L), verharder (1L) en aggregaat, geleverd in een emmer van 30L.

Dekvermogen

Het volume van 25kg komt ongeveer overeen met 25 liter. Als richtlijn is dit een dekvermogen van ongeveer 0,5m² op 30mm laagdikte.

Chemische weerstand

Goede algemene bestendigheid tegen chemische producten die dikwijls worden gebruikt in de industrie. Neem contact met ons op voor advies over andere chemicaliën.

Opslag

Bewaren boven de 10°C.

Houdbaarheid

12 maanden in ongeopende verpakking.

Voorbereiding

Zorg ervoor dat het op te vullen oppervlak proper, droog (lichtvochtig is toegelaten) en vetvrij is.

Primer aanbrengen

Een primer is niet nodig wanneer het product wordt gebruikt voor het vullen van poreuze putten en barsten. Wij raden het gebruik van Watco Tack Coat aan voor het gebruik van Watco Asphalt Repair op gladde ondergronden.

Mengen

Het mengen gaat makkelijker in een mortelbak maar kan ook in de geleverde verpakking. Giet de inhoud van de verharder bij het hars en meng deze met een spatel of mixer. Onmiddellijk uitgieten van de gemengde componenten op de granieten korrels. Door middel van een troffel mengen om een zwart homogeen geheel te verkrijgen. Zorg ervoor dat de droge aggregaat volledig bedekt is met hars.

Pot Life (van de gemengde componenten)

Ongeveer 30 minuten bij een temperatuur van 10-20°C, minder bij hogere temperaturen.

Aanbrengen

Kap het gemengde product in de op te vullen ruimte en dicht alle gaten en barsten op door middel van een troffel. Licht aandrukken met een stuk hout zodat luchtbellens worden verwijderd. Werk af met een troffel, licht bevochtigd met White Spirit, voor een gladde afwerking.

Uitharding

Beloopbaar na 8 – 12 uur en belastbaar voor zwaar verkeer na 12 – 24 uur (bij een temperatuur van 10-20°C). Lagere temperaturen verlengen de uithardingstijd.

Veiligheid

Alle productetiketten bevatten algemene veiligheidsinformatie. Levensmiddelen uit de ruimte verwijderen tijdens het aanbrengen en uitharden. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar.

Bestellen

U kunt dit product in units van 25 kg telefonisch, per fax of via www.vulhopp.be bestellen bij Vulhopp Industries. Alle producten worden verkocht en geleverd volgens onze algemene verkoopvoorwaarden. Vulhopp Industries krijgt vaak vragen over andere dan in deze productinformatie staande gebruiksmogelijkheden voor Watco producten. Ondanks dat Vulhopp Industries altijd een zo goed en volledig mogelijk advies geeft, stellen wij ons niet aansprakelijk voor de resultaten van zulke uitkomsten, tenzij deze goedgekeurd en schriftelijk bevestigd zijn door Vulhopp Industries.