

Roofite



Watco Roofite Solar Reflective

Voor het langdurig verbeteren en weerbestendig maken van daken

- Duurzaam rubber/bitumen mengsel
- Herstelt lekken zelfs tijdens regenbuien
- Met vezels versterkt en flexibel
- Voor een complete opknapbeurt of noodreparaties

Vele toepassingen

Roofite voorkomt dure herbedekking en is ideaal voor het herstellen van barsten en gaten in daken van poreus asbest, gegolfd plaatijzer, beton, dakpannen en viltten dakbekleding.

Gebruiksvriendelijk

Roofite is eenvoudig met een kwast aan te brengen.

Samenstelling

Een mengsel van rubber, met polymeer gemodificeerd bitumen en speciale vezelversterking.

Verpakking

Verkrijgbaar in emmers van 10 kg en 25 kg. Versterkend gaas voor het overbruggen van scheuren enz. is ook verkrijgbaar.

Eigenschappen

Geeft een uitstekende weerbestendigheid. Zorgt voor actieve verplaatsing van water. Flexibel, zal in de zomer niet verzakken of wegvloeien. Hoge dekkraft.

Vorbereiding van de oppervlakte

De oppervlakte moet bij voorkeur zo droog mogelijk zijn. Noodreparaties kunnen echter succesvol worden uitgevoerd tijdens regenbuien. Alle losse deeltjes en vuil verwijderen. Op zeer poreuze, droge oppervlakten eerst een primerlaag aanbrengen door Roofite te verdunnen met 25% terpentine. Met een staalborstel alle mossoren enz. verwijderen. Bij een zwaar verontreinigde oppervlakte kan er een schimmelwerend middel nodig zijn .

Aanbrengen

Roofite royaal met een kwast aanbrengen in een verhouding van 1 m² per kilo. Indien een tweede laag noodzakelijk is, deze in een rechte hoek op de eerste laag aanbrengen. Niet uitstrijken tot een dunne laag. Barsten, scheuren, gaten en lekken in daken met dakpannen moeten op de volgende manier worden behandeld. Een royale laag Roofite aanbrengen en hier onmiddellijk een reep met de

juiste afmeting reparatiegaas opleggen.

Vervolgens nog een laag Roofite tamponnerend op het reparatiegaas aanbrengen en laten drogen. Diepe gaten en scheuren in platte betonnen daken enz. kunnen worden opgevuld met een mortelmengsel van Roofite en kwartsand. Op de oppervlakte eerst een laag Roofite als primer aanbrengen en vervolgens Roofite met het toevoegmengsel aanbrengen (met een troffel). Bij uitzonderlijke temperaturen moet u voor advies contact opnemen met Vulhopp.

Dekvermogen

1 m² per kg.

Verhardingstijd

Een dunne oppervlaktelaag verschijnt na ongeveer 24 uur. Het uitharden begint pas zodra al het oppervlaktewater is verdampt.

Schoonmaken van gereedschap

Brush & Roller Cleaner (kwast & roller reiniger) verwijdert Roofite van kwasten, enz.

Opslag

Verwijderd houden van warmte- of ontstekingsbronnen.

Roofite Zonwerend

Gebaseerd op de Roofite formule maar bevat tevens aluminium vlokken voor het geven van zonwerende eigenschappen.

Veiligheid

Alle productetiketten bevatten algemene veiligheidsinformatie. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar. Zoals bij alle producten

met oplosmiddelen, moeten voedingswaren verwijderd zijn en beschermd worden zolang de geur van oplosmiddel aanhoudt.

Beperkingen

Roofite is niet geschikt als coating op kaal hout om een waterdichte laag te krijgen. Ingesloten vochtigheid op poreuze oppervlakten kan bij warm weer blaasvorming of bij lage temperaturen afbrokkeling veroorzaken. Om die reden mogen er uitsluitend beperkte noodreparaties worden uitgevoerd op natte poreuze oppervlakten.

Begaanbare platte daken met Roofsafe behandelen.

Brush/Roller Cleaner

(kwast & roller reiniger)

Helpt bij het verwijderen van Roofite van kwasten en gereedschappen.

Bestellen

U kunt dit product in units van 25 kg telefonisch, per fax of via www.vulhopp.be bestellen bij Vulhopp Industries. Alle producten worden verkocht en geleverd volgens onze algemene verkoopvoorwaarden. Vulhopp Industries krijgt vaak vragen over andere dan in deze productinformatie staande gebruiksmogelijkheden voor Watco producten. Ondanks dat Vulhopp Industries altijd een zo goed en volledig mogelijk advies geeft, stellen wij ons niet aansprakelijk voor de resultaten van zulke uitkomsten, tenzij deze goedgekeurd en schriftelijk bevestigd zijn door Vulhopp Industries.